

85 Marpox Zinc Rich

ცინკით/თუთიით მდიდარი ეპოქსიდური პრაიმერი მაღალი გამძლეობით მაღალი აგებულების, კოროზიის უკიდურესი კონტროლით. Sa 2-2½ დამუშავებული ფოლადის ანტიკოროზიული დაცვა ორკომპონენტური საფარის სისტემებში. ცინკის შემცველობა მშრალ ფენაში პასუხობს SSPC-Paint 20, Level 3, და ISO 12944 standards.

ტიპი: თუთიით გამდიდრებული ეპოქსიდური საფარი

გამოყენება: შესაფერისია აგრესიულ C5H გარემოში გამოსაყენებლად ISO 12944-ის მიხედვით

ფიზიკური ინფორმაცია:

ვიზუალი	მქრქალი (მატი)
ფერი:	რუხი
მშრალი ნაშთი:	63%
აქრ.ნივთ რაოდენობა (თეორ.):	324 გრ/ლ
ხვედრითი წონა:	20 °C ± 2,4 ლ/კგ
თეორიული ხარჯი:	50 µm მშრალი სისქის დროს: 5,25 მ²/კგ
ცინკის/თუთიის შემცველობა	85±1 w%
შენახვის ვადა:	ქარხნულ შეფუთვაში 12 თვე, რეკომენდირებული დასაწყობების პირობებში (5 °C-დან 40 °C-მდე)
ვადა კომპ. შერევიდან:	6 საათი 20 °C
გამხსნელი:	MIT

კომპონენტების შერევა: 85 Marpox Zinc Rich 10 : 1 85 Marpox Zinc Rich B

გამოყენების ინსტრუქცია

	უპაერო გამხურება	ფუნჯი-ლილვაკი	ჰაერით გამხურება
გამხსნელი:	-	-	-
რაოდენობა:	0-3 vol.%	0-5 vol.%	0-5 vol.%
თავაკი:	min. 0.021 inch	n.a	1.2-1.5 mm
სამუშაო წნევა:	120-180 bar	n.a	3-5 bar
მშრალი ფენის სისქე	50 µm	50 µm	50 µm

გამწმენდი საშუალებები: დაუყოვნებლივ გაწმინდეთ Thinner 5010 - ით.

შერევის ინსტრუქცია: სასურველია მექანიკური შემრევი მოწყობილობის გამოყენებით. გახსნილი საღებავის ტემპერატურა უნდა აღემატებოდეს 10 °C

შრობის დრო

	15 °C	20 °C
შეხებისთვის	10 წუთი	5 წუთი
მართვისთვის	30 წუთი	20 წუთი
გადაღებვისთვის	6 საათი	4 საათი

85 Marpox Zinc Rich

ზედაპირის მომზადება

პროფილი	პროფილი 10 – 15 μm
ახალი ზედაპირი	ზედაპირი საჭიროებს წინასწარ დამუშავებას ISO12944 ნაწილი 4 § 6.2.3 შესაბამისად. მოაშორეთ ცხიმი, ზეთი, ქუჩყი და ა.შ. სასურველია ზედაპირის სისუფთავის ხარისხი პასუხობდეს ST2 ან Sa 2½ ISO 8501-1-ის სტანდარტს.
დაფარვის კონდიცია	დამზერების დროს ტემპერატურა უნდა იყოს 5°C-დან 40°C-მდე, რათა მიიღოთ სრულყოფილი შედეგი. შეეცადეთ გამოყენების ადგილი იყოს კარგად ვენტილირებული გამოყენებისა და გაშრობის დროს. ეს აუცილებელია კარგი გაშრობისთვის და აპლიკატორების ჯანმრთელობისთვის.
გარემო და ჯანმრთელობა	მავნე და გამაღიზიანებელია კანთან, თვალებთან შეხებისას და სუნთქვისას. თვალებთან კონტაქტის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ წყლით და მიმართეთ სამედიცინო დაწესებულებას. არ ჭამოთ, არ დალიოთ ან მოწიოთ გამოყენების დროს.
მოვლა	რეკომენდირებულია ზედაპირის რეგულარულად გაწმენდა და საღებავის ფენების დეფექტების შემოწმება ყოველწლიურად. შეასწორეთ ნებისმიერი დეფექტი გამოყენებული საღებავის სისტემით.
შეფუთვა	13 კგ, 33 კგ და 200 კგ ქილები.

შენიშვნები: ამ ტექნიკურ დოკუმენტში მოცემული ყველა ინფორმაცია შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს გამოცდილების, ნედლეულის კვლევისა და განვითარების საქმიანობის შედეგად. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს რეგიონალურ გაყიდვების წარმომადგენელს ან MARKAJ-ს პირდაპირ (ანკარა).