

MAC-90 AKRİLİK 1239 TOPCOAT

სრულად პრიალა მაღალი ხარისხის ორკომპონენტიანი აკრილის ფუძეზე პოლიურეთანის საღებავი ალიფატური იზოციანტის გამამყარებლით. საბოლოო ფენა ეპოქსიდურ/პოლიურეთანის სისტემებში, სადაც მექანიკური დატვირთვა და დიდი მოთხოვნაა ფერის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით. გამოიყენება მაღალ აგრესიულ გარემოში მათ შორის საზღვაო სექტორში.

ტიპი: პოლიურეთანის საფინიშო საღებავი

გამოყენება: შესაფერისია აგრესიულ C5H გარემოში გამოსაყენებლად ISO 12944-ის მიხედვით

ფიზიკური ინფორმაცია:

ვიზუალი	სრულად პრიალა (90 GU $\pm$ 5 60°, ISO 2813-ის მიხედვით)
ფერი:	RAL კატალოგის მიხედვით
მშრალი ნაშთი:	58%
აქრ.ნივთ რაოდენობა (თეორ.):	38 გრ/ლ
ხვედრითი წონა:	20 °C $\pm$ 1,1 ლ/კგ
თეორიული ხარჯი:	50 μ m მშრალი სისქის დროს: 11,6 მ ² /ლ
ტემპერატურული მდგრადობა:	მაქიმუმ 120 °C (მშრალ გარემოში)
შენახვის ვადა:	ქარხნულ შეფუთვაში 12 თვე, რეკომენდირებული დასაწყობების პირობებში (5 °C-დან 40 °C-მდე)
ვადა კომპ. შერევიდან:	4-6 საათი 20 °C
გამხსნელი:	MIT

კომპონენტების შერევა: MAC-90 AKRİLİK 1239 TOPCOAT 3 : 1 Component B

გამოყენების ინსტრუქცია

	უპაერო გამხსურება	ფუნჯი-ლილვაკი	ჰაერით გამხსურება
გამხსნელი:	-	-	-
რაოდენობა:	0-3 vol. %	0-5 vol. %	0-5 vol. %
თავაკი:	min. 0.021 inch	n.a	1.2-1.5 mm
სამუშაო წნევა:	120-180 bar	n.a	3-5 bar
მშრალი ფენის სისქე	50 μ m	50 μ m	50 μ m

გამწმენდი საშუალებები: დაუყოვნებლივ გაწმინდეთ Thinner 5010 - ით.

შერევის ინსტრუქცია: სასურველია მექანიკური შერევი მოწყობილობის გამოყენებით. გახსნილი საღებავის ტემპერატურა უნდა აღემატებოდეს 10 °C

შრობის დრო

	10 °C	20 °C
შეხებისთვის	4 საათი	2 საათი
მართვისთვის	12 საათი	6 საათი
გადაღებვისთვის	24 საათი	12 საათი

MAC-90 AKRİLİK 1239 TOPCOAT

ზედაპირის მომზადება

პროფილი	პროფილი 10 – 15 μ m
ახალი ზედაპირი	ზედაპირი საჭიროებს წინასწარ დამუშავებას ISO12944 ნაწილი 4 § 6.2.3 შესაბამისად. მოაშორეთ ცხიმი, ზეთი, ქუჩყი და ა.შ. სასურველია ზედაპირის სისუფთავის ხარისხი პასუხობდეს ST2 ან Sa 2½ ISO 8501-1-ის სტანდარტს.
დაფარვის კონდიცია	დამზერების დროს ტემპერატურა უნდა იყოს 5°C-დან 40°C-მდე, რათა მიიღოთ სრულყოფილი შედეგი. შეეცადეთ გამოყენების ადგილი იყოს კარგად ვენტილირებული გამოყენებისა და გაშრობის დროს. ეს აუცილებელია კარგი გაშრობისთვის და აპლიკატორების ჯანმრთელობისთვის.
გარემო და ჯანმრთელობა	მავნე და გამაღიზიანებელია კანთან, თვალებთან შეხებისას და სუნთქვისას. თვალებთან კონტაქტის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ წყლით და მიმართეთ სამედიცინო დაწესებულებას. არ ჭამოთ, არ დალიოთ ან მოწიოთ გამოყენების დროს.
მოვლა	რეკომენდირებულია ზედაპირის რეგულარულად გაწმენდა და საღებავის ფენების დეფექტების შემოწმება ყოველწლიურად. შეასწორეთ ნებისმიერი დეფექტი გამოყენებული საღებავის სისტემით.
შეფუთვა	24 კგ ან 21,25 ლიტრიანი

შენიშვნები: ამ ტექნიკურ დოკუმენტში მოცემული ყველა ინფორმაცია შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს გამოცდილების, ნედლეულის კვლევისა და განვითარების საქმიანობის შედეგად. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს რეგიონალურ გაყიდვების წარმომადგენელს ან MARKAJ-ს პირდაპირ (ანკარა).