

Marepox 3210 MR74

ეპოქსიდურ ფისზე დაფუძნებული, ორკომპონენტიანი ცინკის ფოსფატის შემცველი ანტიკოროზიული გრუნტი/საფარი, პოლიამიდის გამამყარებელი. იგი გამოიყენება ფოლადის ზედაპირის გრძელვადიანი დაცვისთვის, მაღალი ანტიკოროზიული თვისებების გამო. მისი გამოყენება შესაძლებელია გარემოში, სადაც ატმოსფერული კოროზიის კატეგორია მაღალია ვიდრე C3.

ტიპი: პოლიამიდით გამყარებადი ეპოქსიდური საფარი

გამოყენება: შესაფერისია სისტემით C5 გარემოში გამოსაყენებლად ISO 12944-ის მიხედვით

ფიზიკური ინფორმაცია:

ვიზუალი	მქრქალი (მატი)
ფერი:	ღია რუხი, წითელი, თეთრი
მშრალი ნაშთი:	74%
აქრ.ნივთ რაოდენობა (თეორ.):	320 გრ/ლ
ხვედრითი წონა:	20 °C ± 1.45 ლ/კგ
თეორიული ხარჯი:	80 µm მშრალი სისქის დროს: 6,37 მ ² /კგ
ტემპერატურული მდგრადობა:	მაქსიმუმ 120 °C (მშრალი დატვირთვა)
შენახვის ვადა:	ქარხნულ შეფუთვაში 12 თვე, რეკომენდირებული დასაწყობების პირობებში (5 °C-დან 40 °C-მდე)
ვადა კომპ. შერევიდან:	2 საათი 20 °C
გამხსნელი:	MIT

კომპონენტების შერევა: Marepox 3210 MR74 A 5 : 1 Marepox 3210 MR74 B

გამოყენების ინსტრუქცია

	უპაერო გამხსურება	ფუნჯი-ლილვაკი	ჰაერით გამხსურება
გამხსნელი:	-	-	-
რაოდენობა:	0-3 vol.%	0-5 vol.%	0-5 vol.%
თავაკი	min. 0.021 inch	n.a	1.2-1.5 mm
სამუშაო წნევა:	120-180 bar	n.a	3-5 bar
მშრალი ფენის სისქე	80 µm	50 µm	80 µm

გამწმენდი საშუალებები: დაუყოვნებლივ გაწმინდეთ Thinner 5010 - ით.

შერევის ინსტრუქცია: სასურველია მექანიკური შერევი მოწყობილობის გამოყენებით. გახსნილი საღებავის ტემპერატურა უნდა აღემატებოდეს 10 °C

შრობის დრო

	15 °C	20 °C
შეხებისთვის	1 საათი	30 წუთი
მართვისთვის	3 საათი	2 საათი
გადაღებვისთვის	8 საათი	6 საათი

Marepox 3210 MR74

ზედაპირის მომზადება

პროფილი	პროფილი 10 – 15 μm
ახალი ზედაპირი	ზედაპირი საჭიროებს წინასწარ დამუშავებას ISO12944 ნაწილი 4 § 6.2.3 შესაბამისად. მოაშორეთ ცხიმი, ზეთი, ქუჩყი და ა.შ. სასურველია ზედაპირის სისუფთავის ხარისხი პასუხობდეს ST2 ან Sa 2½ ISO 8501-1-ის სტანდარტს.
დაფარვის კონდიცია	დამზერების დროს ტემპერატურა უნდა იყოს 5°C-დან 40°C-მდე, რათა მიიღოთ სრულყოფილი შედეგი. შეეცადეთ გამოყენების ადგილი იყოს კარგად ვენტილირებული გამოყენებისა და გაშრობის დროს. ეს აუცილებელია კარგი გაშრობისთვის და აპლიკატორების ჯანმრთელობისთვის.
გარემო და ჯანმრთელობა	მავნე და გამაღიზიანებელია კანთან, თვალებთან შეხებისას და სუნთქვისას. თვალებთან კონტაქტის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ წყლით და მიმართეთ სამედიცინო დაწესებულებას. არ ჭამოთ, არ დალიოთ ან მოწიოთ გამოყენების დროს.
მოვლა	რეკომენდირებულია ზედაპირის რეგულარულად გაწმენდა და საღებავის ფენების დეფექტების შემოწმება ყოველწლიურად. შეასწორეთ ნებისმიერი დეფექტი გამოყენებული საღებავის სისტემით.
შეფუთვა	6 კგ, 30 კგ და 200 კგ ქილები.

შენიშვნები: ამ ტექნიკურ დოკუმენტში მოცემული ყველა ინფორმაცია შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს გამოცდილების, ნედლეულის კვლევისა და განვითარების საქმიანობის შედეგად. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს რეგიონალურ გაყიდვების წარმომადგენელს ან MARKAJ-ს პირდაპირ (ანკარა).