

MARKAJ HIGHTHERM 600

სწრაფად შრობადი ერთკომპონენტური მაღალი ხარისხის ტემპერატურა გამძლე საღებავი, იცავს ზედაპირს 600C ტემპერატურაზე და უნარჩუნებს ვიზუალს დიდხნის განმავლობაში.

ტიპი: თუთია ოქსიდით სილიკონი

გამოყენება: ინდუსტრიული დანადგარები, მეტალის ზედაპირი,

ფიზიკური ინფორმაცია:

ვიზუალი	მქრქალი
ფერი:	RAL კატალოგის მიხედვით
მშრალი ნაშთი:	50%
აქრ.ნივთ რაოდენობა (თეორ.):	455 გრ/ლ
ხვედრითი წონა:	20 °C ± 1,8 კგ/ლ
თეორიული ხარჯი:	50 µm მშრალი სისქის დროს: 10 მ²/კგ
ტემპერატურული მდგრადობა:	600 °C
შენახვის ვადა:	ქარხნულ შეფუთვაში 24 თვე, რეკომენდირებული დასაწყობების პირობებში (5 °C-დან 40 °C-მდე)
გახსნიდან ვადა:	-
გამხსნელი:	-
შერევა:	

გამოყენების ინსტრუქცია

	უჰაერო გამხურება	ფუნჯი-ლილვაკი	ჰაერით გამხურება
გამხსნელი:	-	-	-
რაოდენობა:	5 vol.%	10 vol.%	10-20 vol.%
თავაკი	min. 0.021 inch	n.a	1.2-1.7 mm
სამუშაო წნევა:	160 bar	n.a	3-5 bar
მშრალი ფენის სისქე	50 µm	50 µm	50 µm

გამწმენდი საშუალებები: დაუყოვნებლივ გაწმინდეთ Thinner 5010 - ით.

შერევის ინსტრუქცია: სასურველია მექანიკური შემრევი მოწყობილობის გამოყენებით. გახსნილი საღებავის ტემპერატურა უნდა აღემატებოდეს 10 °C

შრობის დრო

	10 °C	20 °C
შეხებისთვის	1 საათი	30 წუთი
მართვისთვის	1,5 საათი	1 საათი
გადაღებისთვის	12 საათი	7 საათი

MARKAJ HIGHTHERM 600

ზედაპირის მომზადება

პროფილი	პროფილი 10 – 15 μm
ახალი ზედაპირი	ზედაპირი საჭიროებს წინასწარ დამუშავებას ISO12944 ნაწილი 4 § 6.2.3 შესაბამისად. მოაშორეთ ცხიმი, ზეთი, ქუჩყი და ა.შ. სასურველია ზედაპირის სისუფთავის ხარისხი პასუხობდეს ST2 ან Sa 2½ ISO 8501-1-ის სტანდარტს.
დაფარვის კონდიცია	დამზერების დროს ტემპერატურა უნდა იყოს 5°C-დან 40°C-მდე, რათა მიიღოთ სრულყოფილი შედეგი. შეეცადეთ გამოყენების ადგილი იყოს კარგად ვენტილირებული გამოყენებისა და გაშრობის დროს. ეს აუცილებელია კარგი გაშრობისთვის და აპლიკატორების ჯანმრთელობისთვის.
გარემო და ჯანმრთელობა	მავნე და გამაღიზიანებელია კანთან, თვალებთან შეხებისას და სუნთქვისას. თვალებთან კონტაქტის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ წყლით და მიმართეთ სამედიცინო დაწესებულებას. არ ჭამოთ, არ დალიოთ ან მოწიოთ გამოყენების დროს.
მოვლა	რეკომენდირებულია ზედაპირის რეგულარულად გაწმენდა და საღებავის ფენების დეფექტების შემოწმება ყოველწლიურად. შეასწორეთ ნებისმიერი დეფექტი გამოყენებული საღებავის სისტემით.
შეფუთვა	25 კგ შეფუთვები

შენიშვნები: ამ ტექნიკურ დოკუმენტში მოცემული ყველა ინფორმაცია შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს გამოცდილების, ნედლეულის კვლევისა და განვითარების საქმიანობის შედეგად. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს რეგიონალურ გაყიდვების წარმომადგენელს ან MARKAJ-ს პირდაპირ (ანკარა).