

Maralkyd Primer 5110

ძალიან სწრაფად შრომადი 1 კომპონენტური ცინკის ფოსფატის შემცველი ანტიკოროზიული ალქიდური გრუნტი/საფარი. გამოიყენება მტკრისა და ცხიმებისგან გასუფთავებულ ზედაპირზე.

ტიპი: ალქიდური

გამოყენება: ინდუსტრიული დანადგარები, მეტალის ზედაპირი, ხის ზედაპირი

ფიზიკური ინფორმაცია:

ვიზუალი	მქრქალი (მატი)
ფერი:	ღია რუხი, თეთრი, წითელი, შავი
მშრალი ნაშთი:	50%
აქრ.ნივთ რაოდენობა (თეორ.):	455 გრ/ლ
ხვედრითი წონა:	20 °C ± 1.5 ლ/კგ
თეორიული ხარჯი:	50 µm მშრალი სისქის დროს: 6,67 მ²/კგ
კრიტიკული წერტილი:	მაქსიმუმ 120 °C (მშრალი დატვირთვა)
შენახვის ვადა:	ქარხნულ შეფუთვაში 24 თვე, რეკომენდირებული დასაწყობების პირობებში (5 °C-დან 40 °C-მდე)
გახსნიდან ვადა:	-
გამხსნელი:	Thinner 5010
შერევა:	

გამოყენების ინსტრუქცია

	უჰაერო გამხურება	ფუნჯი-ლილვაკი	ჰაერით გამხურება
გამხსნელი:	-	-	-
რაოდენობა:	5 vol.%	10 vol.%	10-20 vol.%
თავაკი	min. 0.021 inch	n.a	1.2-1.7 mm
სამუშაო წნევა:	160 bar	n.a	3-5 bar
მშრალი ფენის სისქე	50 µm	50 µm	50 µm

გამხსნელი საშუალებები: დაუყოვნებლივ გაწმინდეთ Thinner 5010 - ით.

შერევის ინსტრუქცია: სასურველია მექანიკური შერევი მოწყობილობის გამოყენებით. გახსნილი საღებავის ტემპერატურა უნდა აღემატებოდეს 10 °C

შრობის დრო

	10 °C	20 °C
შეხებისთვის	1 საათი	20 წუთი
მართვისთვის	1 საათი	45 წუთი
გადაღებვისთვის	40 წუთი	40 წუთი

Maralkyd Primer 5110

ზედაპირის მომზადება

პროფილი	პროფილი 10 – 15 μm
ახალი ზედაპირი	ზედაპირი საჭიროებს წინასწარ დამუშავებას ISO12944 ნაწილი 4 § 6.2.3 შესაბამისად. მოაშორეთ ცხიმი, ზეთი, ქუჩყი და ა.შ. სასურველია ზედაპირის სისუფთავის ხარისხი პასუხობდეს ST2 ან Sa 2½ ISO 8501-1-ის სტანდარტს.
დაფარვის კონდიცია	დამზერების დროს ტემპერატურა უნდა იყოს 5°C-დან 40°C-მდე, რათა მიიღოთ სრულყოფილი შედეგი. შეეცადეთ გამოყენების ადგილი იყოს კარგად ვენტილირებული გამოყენებისა და გაშრობის დროს. ეს აუცილებელია კარგი გაშრობისთვის და აპლიკატორების ჯანმრთელობისთვის.
გარემო და ჯანმრთელობა	მავნე და გამაღიზიანებელია კანთან, თვალებთან შეხებისას და სუნთქვისას. თვალებთან კონტაქტის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ წყლით და მიმართეთ სამედიცინო დაწესებულებას. არ ჭამოთ, არ დალიოთ ან მოწიოთ გამოყენების დროს.
მოვლა	რეკომენდირებულია ზედაპირის რეგულარულად გაწმენდა და საღებავის ფენების დეფექტების შემოწმება ყოველწლიურად. შეასწორეთ ნებისმიერი დეფექტი გამოყენებული საღებავის სისტემით.
შეფუთვა	5 კგ, 25 კგ და 200 კგ ქილები.

შენიშვნები: ამ ტექნიკურ დოკუმენტში მოცემული ყველა ინფორმაცია შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს გამოცდილების, ნედლეულის კვლევისა და განვითარების საქმიანობის შედეგად. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს რეგიონალურ გაყიდვების წარმომადგენელს ან MARKAJ-ს პირდაპირ (ანკარა).