

Marepox MR 68 PRIMER

MARKAJ EPOXY MR 68 PRIMER – ეპოქსიდური ანტიკოროზიული სწრაფად შრობადი გრუნტი/საფარი, გამოირჩევა ზედაპირზე მოჭიდების უმაღლესი დონით, ეკვრის ზედაპირს და იცავს დიდი ხნის განმავლობაში. გააჩნია უმაღლესი პოლიმერიზაციის უნარი, შედეგად უზრუნველყოფს ზედაპირის ანტიკოროზიულ დაცვას დიდი ხნის განმავლობაში. გამოყენებამდე შესაღები ზედაპირი უნდა გასუფთავდეს მტვრისა და ცხიმებისგან.

ტიპი: პოლიამიდით გამყარებადი ეპოქსიდური საფარი

გამოყენება: შესაფერისია სისტემით C5 გარემოში გამოსაყენებლად ISO 12944-ის მიხედვით

ფიზიკური ინფორმაცია:

ვიზუალი	მქრქალი (მატი)
ფერი:	ღია რუხი, წითელი, თეთრი
მშრალი ნაშთი:	68%
აქრ.ნივთ რაოდენობა (თეორ.):	320 გრ/ლ
ხვედრითი წონა:	20 °C ± 1.5 ლ/კგ
თეორიული ხარჯი:	100 µm მშრალი სისქის დროს: 6,8 მ ² /კგ
ტემპერატურული მდგრადობა:	მაქსიმუმ 120 °C (მშრალი დატვირთვა)
შენახვის ვადა:	ქარხნულ შეფუთვაში 12 თვე, რეკომენდირებული დასაწყობების პირობებში (5 °C-დან 40 °C-მდე)
ვადა კომპ. შერევიდან:	2 საათი 20 °C
გამხსნელი:	MIT

კომპონენტების შერევა: MARKAJ EPOXY MR 68 PRIMER A 5 : 1 component B

გამოყენების ინსტრუქცია

	უპაერო გამხსურება	ფუნჯი-ლილვაკი	ჰაერით გამხსურება
გამხსნელი:	-	-	-
რაოდენობა:	0-3 vol.%	0-5 vol.%	0-5 vol.%
თავაკი	min. 0.021 inch	n.a	1.2-1.5 mm
სამუშაო წნევა:	120-180 bar	n.a	3-5 bar
მშრალი ფენის სისქე	80 µm	50 µm	80 µm

გამწმენდი საშუალებები: დაუყოვნებლივ გაწმინდეთ Thinner 5010 - ით.

შერევის ინსტრუქცია: სასურველია მექანიკური შერევი მოწყობილობის გამოყენებით. გახსნილი საღებავის ტემპერატურა უნდა აღემატებოდეს 10 °C

შრობის დრო

	15 °C	20 °C
შეხებისთვის	1 საათი	30 წუთი
მართვისთვის	3 საათი	2 საათი
გადაღებვისთვის	8 საათი	6 საათი

Marepox MR 68 PRIMER

ზედაპირის მომზადება

პროფილი	პროფილი 10 – 15 μm
ახალი ზედაპირი	ზედაპირი საჭიროებს წინასწარ დამუშავებას ISO12944 ნაწილი 4 § 6.2.3 შესაბამისად. მოაშორეთ ცხიმი, ზეთი, ქუჩყი და ა.შ. სასურველია ზედაპირის სისუფთავის ხარისხი პასუხობდეს ST2 ან Sa 2½ ISO 8501-1-ის სტანდარტს.
დაფარვის კონდიცია	დამზერების დროს ტემპერატურა უნდა იყოს 5°C-დან 40°C-მდე, რათა მიიღოთ სრულყოფილი შედეგი. შეეცადეთ გამოყენების ადგილი იყოს კარგად ვენტილირებული გამოყენებისა და გაშრობის დროს. ეს აუცილებელია კარგი გაშრობისთვის და აპლიკატორების ჯანმრთელობისთვის.
გარემო და ჯანმრთელობა	მავნე და გამაღიზიანებელია კანთან, თვალებთან შეხებისას და სუნთქვისას. თვალებთან კონტაქტის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ წყლით და მიმართეთ სამედიცინო დაწესებულებას. არ ჭამოთ, არ დალიოთ ან მოწიოთ გამოყენების დროს.
მოვლა	რეკომენდირებულია ზედაპირის რეგულარულად გაწმენდა და საღებავის ფენების დეფექტების შემოწმება ყოველწლიურად. შეასწორეთ ნებისმიერი დეფექტი გამოყენებული საღებავის სისტემით.
შეფუთვა	6 კგ, 30 კგ და 200 კგ ქილები.

შენიშვნები: ამ ტექნიკურ დოკუმენტში მოცემული ყველა ინფორმაცია შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს გამოცდილების, ნელლეულის კვლევისა და განვითარების საქმიანობის შედეგად. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს რეგიონალურ გაყიდვების წარმომადგენელს ან MARKAJ-ს პირდაპირ (ანკარა).