

MAC-90 ACRYLIC 1275 TOPCOAT

PRODUCT DATA SHEET

ნახევრად პრიალა, მაღალი ხარისხის ორკომპონენტიანი აკრილის ფუძეზე პოლიურეთანის საღებავი ალიფატური იზოციანატის გამამყარებელი. საბოლოო ფენა ეპოქსიდურ/ პოლიურეთანის სისტემებში, სადაც მექანიკური დატვირთვაა და დიდი მოთხოვნაა ფერის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით. გამოიყენება მაღალ აგრესიულ გარემოში მათ შორის საზღვაო სექტორში. იდეალური გადაწყვეტილება ბეტონის საფარებისთვის გარე თუ შიდა გამოყენებაში.

ტიპი: პოლიურეთანის საფარი

გამოყენება: C5-ISO 12944-ის შესაბამისად. პირდაპირ ლითონზე დაიტანება C2/C3 გარემოში

ფიზიკური ინფორმაცია:

ვიზუალი:	ნახევრად პრიალა (55 GU $\pm$ 5 at an angle of 60°)
ფერი:	სტანდარტული ფერები (e.g. RAL)
მშრალი ნაშთი:	56% $\pm$ 5 (დამოკიდებულია ფერზე)
აქროლად ნივთ. რაოდენობა:	420 გრ/ლ
ხვედრითი წონა:	20 °C 1.2 $\pm$ 0.15 კგ/ლ
თეორიული ხარჯი:	50 μ m მშრალი სისქის დროს: 11.2 მ ² /ლ
ტემპერატურული მდგრადობა:	120 °C (მშრალი გარემო)
შენახვის ვადა:	ქარხნულ შეფუთვაში 12 თვე, რეკომენდირებული დასაწყობების პირობებში (5 °C-დან 40 °C-მდე)
შერეული გამოყენების ვადა:	5 საათი 20 °C
გამსხნელი:	Markaj Acrylic Thinner
შერების პროპორცია:	7:1 წონით

გამოყენების ინსტრუქცია

	უჰაერო გამხურება	ფუნჯი-ლილვაკი	ჰაერით გამხურება
გამსხნელი:	-	-	-
რაოდენობა	5 vol. %	10 vol. %	10-20 vol. %
თავაკი	min. 0.021 inch	n.a	1.2-1.7 mm
ნაკადის წნევა	160 bar	n.a	3-5 bar
მშრალი ფენა:	50 μ m	50 μ m	50 μ m

გამწმენდი საშუალებები: ხელსაწყოები დაუყოვნებლივ გაწმინდეთ გამსხნელით.

შერევის ინსტრუქცია: სასურველია მექანიკური შემრევი მოწყობილობის გამოყენებით. გახსნილი საღებავის ტემპერატურა უნდა აღემატებოდეს 10 °C

შრობის დრო

	10 °C	20 °C
შეხება:	1 საათი	20 წუთი
მართვა:	2 საათი	1 საათი
გადაღება:	4 საათი	2 საათი

MAC-90 ACRYLIC 1275 TOPCOAT

PRODUCT DATA SHEET

ზედაპირის მომზადება

ზედაპირის უხეშობა	ზედაპირზე პროფილი 10 – 25 µm
ახალი ზედაპირი	ზედაპირი საჭიროებს წინასწარ დამუშავებას ISO12944 ნაწილი 4 § 6.2.3 შესაბამისად. მოაშორეთ ცხიმი, ზეთი, ქუჩყი და ა.შ. სასურველია ზედაპირის სისუფთავის ხარისხი პასუხობდეს ST2 ან Sa 2½ ISO 8501-1-ის სტანდარტს
დაფარვის კონდიცია	დამზერების დროს ტემპერატურა უნდა იყოს 5°C-დან 40°C-მდე, რათა მიიღოთ სრულყოფილი შედეგი. შეეცადეთ გამოყენების ადგილი იყოს კარგად ვენტილირებული გამოყენებისა და გაშრობის დროს. ეს აუცილებელია კარგი გაშრობისთვის და აპლიკატორების ჯანმრთელობისთვის.
გარემო და ჯანმრთელობა	მავნე და გამაღიზიანებელია კანთან, თვალებთან შეხებისას და სუნთქვისას. თვალებთან კონტაქტის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ წყლით და მიმართეთ სამედიცინო დაწესებულებას. არ დაშვით არასოდეს ან მოწიფოთ გამოყენების დროს.
მოვლა	რეკომენდირებულია ზედაპირის რეგულარულად გაწმენდა და საღებავის ფენების დეფექტების შემოწმება ყოველწლიურად. შეასწორეთ ნებისმიერი დეფექტი გამოყენებული საღებავის სისტემით.
შეფუთვა	24 კგ.

შენიშვნები: ამ ტექნიკურ დოკუმენტში მოცემული ყველა ინფორმაცია შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს გამოცდილების, ნედლეულის კვლევისა და განვითარების საქმიანობის შედეგად. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს რეგიონალურ გაყიდვების წარმომადგენელს ან MARKAJ-ს პირდაპირ (ანკარა).